

**BELCOGAMMA s.r.l.****POLIETILENE****AUT 23 MY COD. 0670EAU01**
COD. EAU 23 MY**SCHEDA TECNICA**

MISURE		TOLLERANZA
MATERIALE	PELD 04 reciclabile	
SPESSORE-Thickness-Dicke-Epaisseur	MY 23	+/- 10%
FASCIA-Width-Breite-Largeur	CM. 50	+/- 3%
BOBINA-Roll-Rolle-Bobine	MTL 1400	+/- 10%
MANDRINI INTERNI-Core-Kern-Ame	MM.76	
BOBINE PER BANCALE-Rolles per pallet Rollen pro Palette-Bobines par palette	50	
RICICLABILITA'	RICICLABILE NELLA RACCOLTA PLASTICA UNA VOLTA UTILIZZATO	
MATERIA PRIMA UTILIZZATA	MATERIALE POLIETILENE PELD04 (BASSA DENSITA') 100% IN 1° SCELTA	

<u>PROPRIETA'</u>		METODO	LONG. Lengthways	TRASV. Crossways	TOLLERANZA
SFORZO DI SNERVAMENTO Yield strength	N/MM2	ASTM D 882	6,6	6,3	+/- 10%
SFORZO DI ROTTURA Ultimate tensile strength	N/MM2	ASTM D 882	32	20	+/- 10%
MODULO ELASTICO Elastic modulus	N/MM2	ASTM D 882	126	111	+/- 10%
ALLUNGAMENTO ALLA ROTT. Ultimate elongation	%	ASTM D 882	415	678	+/- 10%
PRESTIRO MASSIMO	%	INTERNO	180%		

* tutti i dati dichiarati sono riferiti allo spessore 23 my

20/206
BELCOGAMMA SRL
POLIETILENE
Via IV Novembre - Tel. 0444/820231
36040 MEVEDO di SAREGO (VI)
C.F. / P.IVA 04124690241