



**BELCOGAMMA s.r.l.**

**POLIETILENE**

**EST. MAN. BIANCO CM. 50 30MY KG.2,6 SCAT. DA 6**

**COD. 0670EMN06**

FILM ESTENSIBILE PER USO MANUALE CON PRESTIRO MAX 160%

**SCHEDA TECNICA**

MISURE		TOLLERANZA
SPESSORE-Thickness-Dicke-Epaisseur	MY 30	+/- 10%
FASCIA-Width-Breite-Largeur	CM. 50	+/- 3%
BOBINA-Roll-Rolle-Bobine	MTL 150	+/- 10%
MANDRINI INTERNI-Core-Kern-Ame	MM.50	
SCATOLE X BANCALE-Boxes per pallet Kartons pro Palette-Boites par palette	45 X 6	
COLORE-Colour-Farbe-Colour	BIANCO	
MATERIALE	100% 1° SCELTA PE-LD 04	

<u>PROPRIETA'</u>		METODO	LONG. Lengthways	TRASV. Crossways	TOLLERANZA
SFORZO DI SNERVAMENTO Yield strength	N/MM2	ASTM D 882	6	5	+/- 10%
SFORZO DI ROTTURA Ultimate tensile strength	N/MM2	ASTM D 882	26	19	+/- 10%
MODULO ELASTICO Elastic modulus	N/MM2	ASTM D 882	122	111	+/- 10%
ALLUNGAMENTO ALLA ROTT. Ultimate elongation	%	ASTM D 882	345	535	+/- 10%
PRESTIRO MASSIMO	%	INTERNO		150%	

20/09/26  
BELCOGAMMA SRL  
POLIETILENE  
Via IV Novembre - Tel. 0444 8202  
35040 MELZANO DI SAREGO (TV)  
C.F./P.IVA 04124690241