

COD. 0670EPC02

FILM ESTENSIBILE PER USO MANUALE CON PRESTIRO MAX 160%

SCHEDA TECNICA

MISURE	
SPESSORE-Thickness-Dicke-Epaisseur	MY 23
FASCIA-Width-Breite-Largeur	CM. 12,5
BOBINA-Roll-Rolle-Bobine	MTL 86
BOBINA-Roll-Rolle-Bobine	GR 330
MANDRINI-Core-Kern-Ame	MM. 38,8
SCATOLE X BANCALE-Boxes per pallet Kartons pro Palette-Boites par palette	45 x 60 BOBINE

<u>PROPRIETA'</u>		METODO	LONG. Lengthways	TRASV. Crossways	TOLLERANZA
SFORZO DI SNERVAMENTO Yeld strength	N/MM2	ASTM D 882	6,6	6,3	+/- 10%
SFORZO DI ROTTURA Ultimate tensile strength	N/MM2	ASTM D 882	43	21	+/- 10%
MODULO ELASTICO Elastic modulus	N/MM2	ASTM D 882	135	125	+/- 10%
ALLUNGAMENTO ALLA ROTT. Ultimate elongation	%	ASTM D 882	415	705	+/- 10%

* tutti i dati dichiarati sono riferiti allo spessore 23 my

2/2/26
BELCOGAMMA SRL
POLIETILENE
Via IV Novembre - Tel. 0444 820238
36040 MEREDÒ di SAREGO (VI)
C.F. / P.IVA 04124690241