

KLARBO - giacca softshell

Descrizione

- 2 ampie tasche petto chiuse con zip;
- 2 tasche sul fondo con zip;
- ampio tascone posteriore impermeabile chiuso con zip;
- apertura centrale con zip, cappuccio regolabile e staccabile;
- costruzione ergonomica delle maniche;
- giacca SOFTSHELL con interno in tessuto pile;
- patta proteggi mento;
- polsini regolabili con velcro;
- tasca sul petto porta radio;
- tessuto bielastico con membrana antivento;



collo con tasche copri chiusura del cappuccio



fondo retro allungato per proteggere la schiena durante i piegamenti



ampio tascone posteriore impermeabile chiuso con zip



Materiali e Tecnologie



Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; non sopporta la stiratura; non lavare a secco.



cod.prod.

V552-0-02 NAVY/NERO/ROYAL
V552-0-03 FANGO/NERO
V552-0-04 FANGO/NERO/ARANCIONE
V552-0-05 FANGO/NERO/LIME
V552-0-06 ANTRACITE/NERO/ARANCIONE
V552-0-07 NERO/LIME

Normativa

EN ISO 13688:2013



Taglie

44-64 (EU)



SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto		requisito minimo/ range
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRA-TEX + pile interno 100% poliestere		
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	320 g/m ² ±5%		
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.1	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME		OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 13688:2013 5.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (4N/40°C)	ordito: -1.7% trama: -0.3%		± 3 % (CAM± 5%)
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 105 B02)	Solidità del colore alla luce artificiale	5		(CAM) ≥5
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido	Alcalino	(CAM) ≥3
			4-5	4-5	
			4-5	4-5	
			4-5	4-5	
			4-5	4-5	
			4-5	4-5	
			4-5	4-5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 105 X12)	Solidità del colore allo sfregamento	Asciutto : 4-5		(CAM) ≥3	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5			(CAM) ≥3
		4			
		4-5			
		4			
		4-5			
		4-5			
		4-5			
		4-5			
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 13937-1)	Determinazione della forza di lacerazione mediante il metodo del pendolo balistico (Elmendorf)	Ordito: 36 N Trama : 22 N		(CAM) ≥12 N	
EN 20811 :1992	Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua - Prova di pressione idrostatica	> 8000 mm / H ₂ O			

ASTM E96 / E96M-16

Test di trasmissione del vapore
acquoso

3554 g/24h/m²

Klarbo

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI ARTICOLI
TESSILI (CAM)_ 3.1.2
(EN ISO 13935-2)

Determinazione della forza massima
di rottura delle cuciture con il metodo
grab

220 N

(CAM) ≥ 100 N